

Folastal® – Polyurethan – Beschichtungen für Hausgeräte

Beschreibung:

Zweischichtlackierung aus Primer und Decklack. Die übliche Gesamtschichtdicke beträgt 25 bis 30 µm. Das konkrete Eigenschaftsprofil wird auf die kunden- bzw. verwendungszweckspezifischen Erfordernisse abgestimmt. Diese Beschichtungen zeichnen sich durch sehr gute Umformeigenschaften in Kombina-

tion mit einer guten Chemikalienbeständigkeit aus. Lieferbar sind verschiedenste Farbtöne in glatter oder strukturierter Ausführung.

Typische Anwendungsbereiche:

Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühl- und Gefriergeräte, Mikrowellenverkleidungen, Dunstabzugshauben.

Hinweis:

Unsere technische Kundenberatung steht Ihnen gern für weitere Informationen zu diesem und unseren anderen Folastal® Beschichtungssystemen zur Verfügung.

Eigenschaften:

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Werte
übliche Trockenschichtdicke (gesamt)	DIN EN 13523-1	25 – 30 µm
Glanzgrad (60°)	DIN EN 13523-2	nach Kundenwunsch
Haftung (Gitterschnitt)	DIN EN ISO 2409	GT 0
Haftung nach Tiefung	DIN EN 13523-6	8mm/ GT 0
Haftung nach Biegung	DIN EN 13523-7	max. 0,5T abrissfrei
Dehnbarkeit/ Biegefähigkeit (T-Bend)	DIN EN 13523-7	max. 2T rissfrei
Lösemittelbeständigkeit (MEK-Test)	DIN EN 13523-11	mindestens 100 Doppelreibungen
Bleistifthärte	DIN EN 13523-4	HB-H
Buchholzhärte	DIN EN ISO 2815	min. 90
Widerstand gegen Rissbildung bei schneller Umformung (Reverse Impact)	DIN EN 13523-5	min. 8J
Salzsprühbeständigkeit	DIN EN ISO 9227 DIN EN ISO 4628-2	Nach 120h, keine Blasenbildung
Feuchtigkeitsbeständigkeit (CH-Test)	DIN EN ISO 6270-2 DIN EN ISO 4628-2	21 Tage, keine Blasenbildung
Waschlaugenbeständigkeit		gemäß Kundenvorgabe
Temperaturbeständigkeit		60°C
minimale Verarbeitungstemperatur		18°C (Materialtemperatur)
Umweltverträglichkeit		RoHS-konform

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Das Merkblatt kann nur unverbindlich beraten. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Es entbindet den Kunden nicht von seiner verkehrsüblichen Sorgfaltspflicht im Umgang mit der Ware. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die jeweils neueste Fassung finden Sie auf unserer Homepage unter www.salzgitter-flachstahl.de.