



## L360NB 1)

Warmbreitband für die Herstellung  
von Großrohren

Werkstoffnummer	1.0582
gemäß	DIN EN 10208-2 <sup>2)</sup>
Festigkeitsklasse	B

1) Nach Vereinbarung auch nach anderen Standards oder Spezifikationen

2) entspricht X52N nach API 5L

### Allgemeines

Salzgitter Flachstahl liefert Warmbreitband zur Herstellung von Großrohren. Diese werden überwiegend zum Transport von Gasen und Flüssigkeiten unter hohem Druck und als Rammrohre eingesetzt. Für die Herstellung stehen unterschiedliche Technologien zur Verfügung. Die Normen DIN EN 10208-2 und API 5L geben die zu erreichenden technologischen Werte für das Rohr wieder. Salzgitter Flachstahl gewährleistet bei diesen Güten technologische Werte am Warmbreitband, die bei Bestellung des Rohrvormaterials abgestimmt werden müssen. Informationen zu Rohrdurchmesser und Schweißverfahren erlauben das Abschätzen der Werte am Rohr<sup>3)</sup>. Die Großrohrgüten (nach API 5L bis X70 bzw. DIN EN 10208-2 bis L485MB) von Salzgitter Flachstahl sind für den Einsatz in Fernleitungen durch den Technischen Überwachungsverein (TÜV) geprüft und zugelassen (einschl. DIN 2470, Teil 2).

3) Die Vorgaben für die am Warmband einzuhaltenden Werte liegen im Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

### Chemische Zusammensetzung<sup>4)5)</sup>

(in Gewichtsprozent)

	min. in %	max. in %
C		0,20 <sup>6)</sup>
Si		0,45
Mn		1,60 <sup>6)</sup>
P		0,025
S		0,020
Ti		0,04 <sup>7)</sup>
V		0,10 <sup>7)</sup>
Nb		0,05 <sup>7)</sup>
C <sub>E</sub>		0,45 <sup>8)</sup>

4) Schmelzenanalyse

5)  $0,015 \leq Al_{ges} < 0,060$ ;  $N \leq 0,012$ ;  $Al/N \geq 2$ ;  $Cu \leq 0,25$ ;  $Ni \leq 0,30$ ;  $Cr \leq 0,30$ ;  $Mo \leq 0,10$

6) Für jede Verminderung um 0,01% unter den max. Kohlenstoffgehalt ist eine Erhöhung des Mangangehaltes um 0,05 % über den festgelegten Höchstwert zulässig, wobei die Erhöhung auf 0,2% begrenzt ist.

7) Die Summe der Gehalte an V, Nb, und Ti darf 0,15% nicht überschreiten.

8) Ein Kohlenstoffäquivalent

$$C_E = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15$$

ist nur für die Stückanalyse festgelegt.

### Mechanische Eigenschaften<sup>9)</sup>

Neandicke e in mm	Streckgrenze R <sub>t0,5</sub> in MPa
≤ 25	360 - 510

Neandicke e in mm	Zugfestigkeit R <sub>m</sub> in MPa
≤ 25	≥ 460

Neandicke e in mm	Streckgrenzenverhältnis R <sub>t0,5</sub> /R <sub>m</sub> <sup>10)</sup> in %
≤ 25	≤ 0,85

Neandicke e in mm	Bruchdehnung A in %
	≥ 20

9) Werte für Rohrfangproben

10) Die Werte gelten für das endgefertigte Rohr, nicht für das von uns gefertigte Vormaterial.

### Fallgewichtsversuch

Die Stahlsorte kann in Absprache unter Gewährleistung von DWTT-Werten nach DIN EN 10274 geliefert werden.

### Warmumformbarkeit

Die normalisierend gewalzten Stahlsorten L245NB - L415NB sind zur Warmumformung geeignet. Wenn eine Verarbeitung der Rohre zu Warmbögen (Induktionsbögen) vorgesehen ist, muss dieser Verwendungszweck mit dem Hersteller abgestimmt werden.

### Schweißen

Der Stahl ist bei Beachtung der allgemeinen Regeln der Technik nach allen elektrischen Verfahren von Hand als auch maschinell schweißbar. Unter üblichen Verlegebedingungen ist ein Vorwärmen des Stahles zum Schweißen nicht erforderlich. Es ist zu berücksichtigen, dass das Verhalten dieses Stahls während des Schweißens und danach nicht nur von dem Werkstoff, sondern auch von den Bedingungen beim Schweißen der Rohrleitung abhängt und von diesen beeinflusst werden kann. Als Schweißzusatzwerkstoff sind die dieser Festigkeitsgruppe entsprechenden zugelassenen Schweißdrähte bzw. Elektroden zu verwenden.



**SALZGITTER  
FLACHSTAHL**

Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe

## L360NB

Warmbreitband für die Herstellung  
von Großrohren

### Lieferbare Abmessungen

Warmbreitband ungebeizt, unbesäumt

Dicke in mm	Breite in mm
6,00 - 25,40	900 - 1.500

Dicken unter 6,00 mm auf Anfrage.

Breiten bis 2.000 mm auf Anfrage.

Auf Wunsch kann das Material gebeizt und/  
oder gespalten geliefert werden.

### Lieferzustand, Prüfumfang und -bescheinigung

Die Lieferung und Prüfung kann in An-  
lehnung an die DIN EN 10208-2 bzw. API 5 L  
vereinbart werden.

Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 10204  
können wie folgt mitgeliefert werden: EDV,  
DFÜ, Fax, E-Mail, Papier.

Zusagen bezüglich bestimmter Eigenschaften oder eines bestimmten Verwendungszwecks bedürfen schriftlicher Vereinbarungen.  
Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.



**SALZGITTER  
FLACHSTAHL**  
Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe

Salzgitter Flachstahl GmbH / Eisenhüttenstraße 99 / 38239 Salzgitter  
TEL +49(0)53 41 2128 90 / MAIL flachstahl@salzgitter-ag.de  
www.salzgitter-flachstahl.de